

# WOOD FENSTER 断熱性能表

タミヤ株式会社

硝子種	透明複層硝子 FL4+A12+FL4	LOW-E複層硝子 LOW-E4+A12+FL4	LOW-E三層複層硝子 LOW-4+A12+FL4+A12+FL4
断熱性JIS等級	JIS等級 H-4	JIS等級 H-5/H-6	JIS等級 H-7
熱的性能	日射取得率 0.78 SC JIS等級 N-2 遮蔽係数 0.89 $\eta$	日射取得率 0.65 SC JIS等級 N-2 遮蔽係数 0.74 $\eta$	日射取得率 0.48 SC JIS等級 N-3 遮蔽係数 0.55 $\eta$
ドレーキップ	2.81W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.81W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.37W/(m <sup>2</sup> ・K)
ケースメント	2.91W/(m <sup>2</sup> ・K)	2.16W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.47W/(m <sup>2</sup> ・K)
オーニング	2.91W/(m <sup>2</sup> ・K)	2.16W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.47W/(m <sup>2</sup> ・K)
ハーベシーベ	2.67W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.97W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.47W/(m <sup>2</sup> ・K)
フィックス	2.67W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.97W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.47W/(m <sup>2</sup> ・K)

- 公的試験機関試験数値(一部計算値含)
- 熱的性能はJISR3106,JIS3107により計算した値です
- これらのデータは各種板ガラスの熱的性能を示す一般的な値であり、各商品の性能を保証するものではありません
- 窓サイズや仕様によって性能値は変わる可能性があります